



Техническое описание

Наименование:..... **Dutral TER 4044**

Терполимер этилен-пропиленовый с несопряженным диеном

Dutral TER 4044 - полимер этилен-пропиленовый с несопряженным диеном, получаемый путем растворной полимеризации с использованием катализатора Циглера-Натта на производственной фабрике в Ферраре, Италия. Неокрашивающий антиоксидант добавляется в процессе производства.

Основные показатели

Показатель	Единицы измерения	Значение
Вязкость по Муни ML (1 +4) 100 ° C	Муни	44
Содержание летучих веществ	% мас	0,5 макс
Зольность	% мас	0,3 макс
Содержание пропилена	% мас	35
Содержание этилиденнорборнена	% мас	4

Основные свойства:

Эластомеры Dutral характеризуются отличной стойкостью к старению, стойкостью к погодным явлениям, хорошей стойкостью как к высоким, так и низким температурам, стойкостью к деформациям, хорошей стойкостью к многим химическим средам.

Dutral TER 4044 – терполимер с низкой молекулярной массой, средним содержанием диена и средне-широким молекулярно-массовым распределением.

Данный материал имеет хорошие характеристики при низких температурах, а также хорошо перерабатывается, в том числе и на открытых вальцах.

Материал подходит для производства качественных формовых изделий с хорошими эластичными свойствами.

Также данный материал повышает текучесть компаунда на основе высокомолекулярных марок Dutral.

Основные области применения

Автомобильные изделия, резино-технические изделия, приборостроение.

Физическая форма

Кипы, завернутые в снимающуюся низкоплавкую полиэтиленовую пленку; стандартный вес кипы: 25кг.

Упаковка

Картонная коробка на 750 кг, содержит 30 кип (1050 x 1250 x высота 1050мм)

Условия хранения

Срок годности 36 месяцев при хранении в вентилируемом и сухом помещении при температуре между 20- 30 ° C, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация, здесь представленная, является точной, но никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в данной информации не дается.