



Техническое описание

Наименование:..... **Europrene SOL TH 2311**

Стирол- бутилен блок-сополимер

Europrene SOL TH 2311 это линейный блок-сополимер, полученный селективным гидрированием стирол-бутадиен-стирольного блок-сополимера. Полимер основан на стироле и этилен/бутилене, при содержании связанного стирола 30%. В производственном процессе добавляется не окрашивающая антиоксидантная система TNPP.

Свойства полимера	Метод исследования	Единица измерения	Типичный показатель
Предел прочности на разрыв ¹	ASTM D 412	МПа	28
Удлинение при разрыве ¹	ASTM D 412	%	550
Модуль 300 % ¹	ASTM D 412	МПа	5
Твердость ¹	ASTM D 2240	ShA	75
Индекс текучести	ASTM D 1238	г/10 мин	<1 (200°C, 5 кг)
Вязкость по Брукфильду	ASTM D 1084	Па.с	0,5 (20% раствор толуола)

¹ Рассчитано по методу ASTM D 4703 на образце, полученном методом компрессионного формования

Основные черты

Europrene SOL TH 2311 это линейный триблок-сополимер низкого молекулярного веса. Europrene SOL TH 2311 демонстрирует великолепную термо- и цветостабильность также как и очень хорошие адгезионные свойства даже при высоком содержании смол и пластификаторов.

Основное применение

Europrene SOL TH 2311 разработан для модификации клея-расплава и полимера. Обладая хорошей диспергируемостью, Europrene SOL TH 2311 также используется для модификации битума для кровельных покрытий и технических компаундов.

Физическая форма

Продукт поставляется с завода в городе Равенна (Италия) в форме пористых гранул.

Упаковка

Поставляется в мешках на паллетах, биг-бегах и деревянных ящиках. Для получения дальнейшей информации, обращаться к представителю компании Версалис.

Условия хранения

Хранить в проветриваемом месте в опечатанной упаковке, вдали от солнечного света и источников тепла. Обеспечить вентиляцию в месте хранения.

Срок хранения: 24 месяца

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация и данные, приведенные здесь, являются подлинными и верными, но данный документ не подразумевает и не включает в себя никаких гарантий или обязательств, связанных с использованием данной информации и данных.