



Техническое описание

Наименование:..... **Europrene SOL T 177**

Стирол-бутадиен блок-сополимер

Europrene SOL T 177 это радиальный блок-сополимер, полученный анионной полимеризацией. Полимер основан на стироле и бутадиене при содержании связанного стирола 50%. Полимер расширен парафиновым маслом (40 мас.частей). В производственном процессе добавляется не окрашивающая антиоксидантная система.

Свойства полимера	Метод исследования	Единица измерения	Типичный показатель
Удельный вес	ASTM D 792	г/см ³	0,94
Предел прочности на разрыв ¹	ASTM D 412	МПа	15
Удлинение при разрыве ¹	ASTM D 412	%	950
Модуль 300%	ASTM D 412	МПа	3
Твердость ¹	ASTM D 2240	ShA	86
Индекс текучести	ASTM D 1238	г/10 мин	15 (190°C, 5 кг)
Стойкость к истиранию	DIN 53516	мм ³	170

¹ Рассчитано по методу ASTM D 4703 на образце, полученном методом компрессионного формования

Основные черты

Europrene SOL T 177 – блок-сополимер с радиальной молекулярной структурой, который благодаря добавленному в него маслу имеет хорошую текучесть. Данная марка характеризуется отличными механическими свойствами и высокими прочностью и эластичностью для широко перечня разрабатываемых изделий.

Основное применение

Применяется как прочная основа для компаундов для обувных подошв и резино- технических изделий, особенно подходит для компаундов высокой прочности.

Физическая форма

Europrene SOL T 17 производится на заводе в городе Равенна (Италия) в таблетированной форме.

Упаковка

Поставляется в мешках на паллетах, биг-бегах и деревянных ящиках. Для получения дальнейшей информации, обращаться к представителю компании Версалис.

Условия хранения

Хранить в проветриваемом месте в опечатанной упаковке, вдали от солнечного света и источников тепла. Обеспечить вентиляцию в месте хранения.

Срок хранения материала: 18 месяцев

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация и данные, приведенные здесь, являются подлинными и верными, но данный документ не подразумевает и не включает в себя никаких гарантий или обязательств, связанных с использованием данной информации и данных.