



Техническое описание

Наименование:..... **Europrene SOL T 6205**

Стирол-бутадиен блок-сополимер

Europrene SOL T 6205 это радиальный блок-сополимер, полученный анионной полимеризацией. Полимер основан на стироле и бутадиене при содержании связанного стирола 25% и содержании диблоков 15%. В производственном процессе добавляется не окрашивающая антиоксидантная система.

Свойства полимера	Метод исследования	Единица измерения	Типичный показатель
Удельный вес	ASTM D 792	г/см ³	0,93
Предел прочности на разрыв ¹	ASTM D 412	МПа	4
Удлинение при разрыве ¹	ASTM D 412	%	440
Твердость ¹	ASTM D 2240	ShA	68
Индекс текучести	ASTM D 1238	г/10 мин	<1 (190°C, 5 кг)
Вязкость по Брукфильду	ASTM D 1084	Па.с	7,7 (25%Раствор толуола)

¹ Рассчитано по методу ASTM D 4703 на образце, полученном методом компрессионного формования

Основные черты

Europrene SOL T 6205 это блок-сополимер с радиальной молекулярной структурой и низким содержанием стирола. Данная марка характеризуется легкой перерабатываемостью, отличными механическими свойствами и эластичностью.

Основное применение

Europrene SOL T 6205 разработан для модификации битума для дорожного покрытия. Благодаря хорошей перерабатываемости и отличной сочетаемости с битумом данный материал улучшает эксплуатационные свойства битумного связующего покрытия, особенно при низких температурах.

Физическая форма

Europrene SOL T 6205 производится на заводе в городе Равенна (Италия) в форме гранул.

Упаковка

Поставляется в мешках на паллетах, биг-бегах и деревянных ящиках. Для получения дальнейшей информации, обращаться к представителю компании Версалис.

Условия хранения

Хранить в проветриваемом месте в опечатанной упаковке, вдали от солнечного света и источников тепла. Обеспечить вентиляцию в месте хранения.

Срок хранения материала в гранулах: 18 месяцев

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация и данные, приведенные здесь, являются подлинными и верными, но данный документ не подразумевает и не включает в себя никаких гарантий или обязательств, связанных с использованием данной информации и данных.