Техническое описание

Наименование:……**Europrene SOL R C2525**

бутадиен-стирольный сополимер

Europrene SOL R C2525 – сухой статистический сополимер бутадиена и стирола растворной полимеризации. Материал производится путем непрерывной полимеризации на заводе в г.Ганджемут, Шотландия, Великобритания.

Показатель	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость по Муни ML 1+4 (100 °C)	ASTM D 1646	Муни	52
Содержание связанного стирола	ASTM D 5775	**% мас**	26
Содержание винила	Внутренний метод	**% мас**	24[1]
Летучие вещества	ASTM D 5668	**% мас**	0,75 макс
Зольность	ASTM D 5667	**% мас**	0,2 макс
Температура стеклования	Внутренний метод	**°C**	-51

[1]Относительно доли бутадиена

Основные характеристики

Europrene SOL R C2525 – растворная марка, альтернативная Europrene 1502; благодаря контролируемым микроструктуре и распределению молекулярного веса материал обеспечивает высокую стабильность размеров и хороший показатель ОДС получаемых компаундов.

Низкая температура стеклования позволяет применять данный материал для шин с низким сопротивлением качению.

Основное применение

Резиновые смеси на базе техуглерода для изготовления протекторов шин с низким сопротивлением качению, РТИ, обувь

Физическая форма

Чистые кипы, завернутые в снимающуюся низкоплавкую полиэтиленовую пленку.

Упаковка

Упаковка MB5 деревянный ящик: общий вес 990 кг; кипы по 33кг, 30 кип в одном ящике (1465*1150*высота1098 мм).

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре 20-30°C вдали от солнечного света.

Срок хранения: минимум 12 месяцев

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация, здесь представленная, является точной, но никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в данной информации не дается.