



Техническое описание

Наименование:..... **Intene 50 (A-AM-AF)**
Бутадиеновый каучук

Intene 50 A-AM-AF – полибутадиеновый полимер с низким содержанием цис звеньев, полученный методом растворной полимеризации с использованием каталитической системы литий-алкил. Производится на заводе в г.Ганджемут, Шотландия, Великобритания. Неокрашивающий антиоксидант добавляется в процессе производства.

| Показатель | Метод | Единицы измерения | Значение |
|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Растворная вязкость | Внутренний метод | сантипуазы | 170 ¹ |
| Содержание 1:4 цис звеньев | Внутренний метод | % | 38 |
| Гель уровень | Внутренний метод | | 5 макс |
| Цвет по методике APHA | ASTM D 1209 | | 5 |
| Летучие вещества | ASTM D 5668 | % мас | 0,75 макс |
| Зольность | ASTM D 5667 | % мас | 0,05 макс |

¹5% масс/масс в стироле при 25°C

Основные характеристики

Данный полибутадиеновый полимер с низким содержанием цис звеньев подходит для производства высокопрочного полистирола.

Растворная вязкость 170 сантипуаз одобрена большинством потребителей.

Intene 50 A – не содержит антиоксидант TNPP;

Intene 50 AF - не содержит антиоксидантов TNPP и BHT;

Intene 50 AM - не содержит антиоксидант BHT.

Основное применение

Модификатор ударной прочности полистирола и АБС-пластиков.

Физическая форма

Кипы цвета бело-янтарной воды, завернутые в легко диспергируемую, пленку, растворимую в стироле.

Упаковка

Деревянный ящик: кипы по 35 кг, 30кип в одном ящике (1465*1150*высота1030 мм).

Металлический ящик: кипы по 35 кг, 30кип в одном ящике (1465*1150*высота1085 мм).

Условия хранения

Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре 20-30°C вдали от солнечного света.

Срок хранения: минимум 12 месяцев

Для получения дальнейшей информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация, здесь представленная, является точной, но никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в данной информации не дается.