



Greenflex EVA

MP 34 Сополимер этилена и винилацетата

Greenflex MP 34 – это сополимер этилена и винилацетата (EVA), применяемый для инъекционного формования и компаундирования.

Greenflex MP 34 характеризуется сочетанием хорошей текучести и высокой эластичности.

Основные применения:

Greenflex MP 34 рекомендуется для производства изделий с высоким уровнем эластичности, таких как прокладки и вспененные пробки для вина.

Основные свойства:

Свойства смолы	Метод	Единицы измерения	Значение
Показатель текучести расплава (190°C/2,16 кг)	ISO 1133	г/10 мин	9
Содержание винил ацетата	Вн.метод	%	9
Плотность	ISO 1183	г/см ³	0,929
Температура плавления	Вн.метод	°C	95
Температура хрупкости	ASTM D 746	°C	< -80
Температура размягчения по Вика (1кг)	ISO 306/A	°C	70

Механические свойства:

Предел прочности при растяжении	ISO 527	МПа	7
Предел прочности при разрыве	ISO 527	МПа	-
Удлинение при разрыве	ISO 527	%	-
Модуль упругости при изгибе	ISO 178	МПа	90
Твердость (по Шору А)	ISO 868/A		95
Твердость (по Шору Д)	ISO 868/A		40

*Данные получены на образцах, полученных путем инъекционного формования. Указанные данные типичны и могут отличаться в зависимости от условий работы.

Условия переработки:

Greenflex MP 34 перерабатывается на современном оборудовании для инъекционного формования, давая отличные результаты.

Условия формования*

Температура переработки (°C) 140-200

Температура материала (°C) 10-30

*Условия переработки зависят от нескольких факторов: формы изделия, точки впрыска, инъекционного оборудования и системы охлаждения материала.

Хранение и использование:

Greenflex MP 34 поставляется в виде крошки. Данный материал может перевозиться и безопасно храниться в емкостях для хранения традиционных полиэтиленовых смол в виде крошки. Емкости должны быть изготовлены таким образом, чтобы не происходило накопление мелких и пыльных частиц, которые содержатся в полиэтиленовых смолах. Данные мелкие и пыльные частицы могут при определенных условиях представлять угрозу взрыва.

Мы рекомендуем применять системы транспортировки, оборудованные фильтрами необходимого размера. Перемещение и хранение в таких условиях позволит избежать утечки и просыпания материала. Мы также рекомендуем осуществление качественной уборки здания.

При хранении в просторном сухом помещении при температуре от 20 °С до 30 °С вдали от солнечных лучей срок годности составит 18 месяцев. Однако перед использованием материала рекомендуется внимательно ознакомиться с паспортом безопасности.

Контакт с продуктами питания:

Greenflex MP 34 соответствует правилами и нормами как Европейского союза, так и других стран относительно использования пластиковых материалов для изделий, контактирующих с продуктами питания.

Сертификат соответствия доступен по запросу.

Важно: Для получения более подробной информации, обращаться к паспорту безопасности. Информация, здесь представленная, является точной и достоверной, соответствует имеющимся знаниям на данный момент, но никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в данной информации не дается, компания не несет ответственность за использование данной информации и данных.