


**SD**

Свободный от нитрозамина тиадиазольный ускоритель

ак  
ти  
в  
н  
ы  
й  
м  
а  
т  
е  
р  
и  
а  
л



5,5'-дителиобис (1,3,4-  
тиадиазол-2-тиол)  
C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>N<sub>4</sub>S<sub>6</sub>  
Молекулярный вес:  
298  
CAS: 72 676-55-2  
EINECS: 276-763-0

**СВОЙСТВА:**

Mixland+SD является отличной заменой ETU в полихлоропреновых резинах, особенно для меркаптанового ряда. Количество от 0.9 до 1.25 phr. Действует в синергическом эффекте с гуанидином (особенно с DPG ~0.25 phr). При высоких техн. требованиях по усадке при сжатии и набухания в масле, можно добавить небольшое количество серы (~0.25 phr). MBTS или PVI могут использоваться для увеличения времени вулканизации. С Mixland+SD 75 GAF250 можно уменьшить количество оксида цинка без потери свойств. Для других синтетических каучуков NR, IR, BR и SBR, также является хорошим донором серы. Также, может быть использован для замены ETU в EPDM профилях в ассоциация с DPG.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Буферы, конвейерные ремни, уплотнители, шланги, профили, оболочки кабелей, изоляции и т.д.  
**ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:**  
Точка плавления (°C): 162  
Содержание серы: 64%  
Удельный вес: 1.9

м  
а  
с  
т  
е  
р  
б  
э  
т  
ч

ПРОДУКТ	Активн ое веще сто	Цвет*	Филь трац ия (микро ны)	Носитель	Муни ML(1+4) 50°C	Плотность	Твердо сть по Шору
					Типичные значения		
<b>SD 75 GA F250</b>	75	Желтоватый	250	E / AA	10-50	1,45-1,51	64

**SD – серный донор**

**БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ :**

Для детальной информации, пожалуйста обратитесь к нашему сертификату безопасности. Не содержит нитрозаминов.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

П/э пакеты : 20 кг нетто – СРЗ паллета : 640 кг нетто  
Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке  
Складировать в сухом прохладном месте, вдали от нагревательных элементов и источников солнечного света.

В сравнении с традиционным EVA/EP(D)M связующим, Mixland+ обеспечивает:  
Не пылящие продукты с высоким уровнем фильтрации до 100μ  
Не липнущие при комнатной температуре продукты  
Низкая вязкость Муни, улучшающая качество дисперсии  
Уменьшение уровня процента брака благодаря фильтрации  
Широкая совместимость с другими эластомерами

• **GA** : гранулы на этилен-алкил-акрилатном носителе

ООО «Керамекс» г. Ярославль +7 (4852) 58-19-30, 58-19-31, 58-19-32, факс 58-19-20  
e-mail: [info@sevak.ru](mailto:info@sevak.ru)