



## UNIFLEX 616/20

### Полихлоропреновый ПРОЗРАЧНЫЙ клей

#### Технические характеристики

	Значение	Допустимое отклонение	Метод
Вязкость при 20°C	2000 мПа*с	±15%	ICF № 07

#### Назначение

UNIFLEX 616/20 - полихлоропреновый прозрачный клей для приклеивания вкладных стелек. В этой операции наносится на одну сторону.

Основная характеристика – прозрачность и хорошее качество приклеивания. Предназначен для натуральных и синтетических материалов для сборки заготовок верха. Низкая вязкость позволяет наносить его валковой машиной в производстве полос, миньонов.

#### Инструкции по применению

Встряхнуть и аккуратно перемешать клей.

Нанести клей кисточкой или валковой машиной. В случае сушки при комнатной температуре выждать 10-15 минут перед сборкой.

#### Примечания

Вязкость: Значение вязкости определяется вискозиметром Brookfield RVF, шпиндель RV2, скорость об/мин.

Хранение: UNIFLEX 616/20 сохраняет свои характеристики ориентировочно 12 месяцев без изменений вязкости, если хранится в плотно закрытой упаковке-оригинале при температуре 15 - 25° С.

Чистка: Для очистки рабочих поверхностей от загрязнений клеем UNIFLEX 616/2 использовать тряпочку, пропитанную растворителем DILUENTE N.

#### Упаковка

Мет.банки по 15 или 16 кг нетто