



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

### FOREBOND 88

- **Общая информация:** Этот продукт позволяет выполнять соединения тканей, пористого текстиля и облицовки из полиуретанов, композитов из дерева и т.п.. Хорошо приклеивается к металлическим вставкам.

➤ **Методы работы (\*):**

*Процесс нанесения*

Смешать компоненты при температуре выше 15°C. Выждать примерно 10 минут с момента приготовления смеси до распыления. Данный клей, после приготовления смеси, можно наносить при помощи помпы под давлением, соединенной с пистолетом-распылителем. Пистолет должен быть пневматического типа. Нанести клей на одну сторону. Для ламинации на подложки придерживаться нижеуказанных параметров.

*Наносимое количество (только на одну сторону)*

75±5 гр/м<sup>2</sup> влажного веса

*Время сушки*

6 мин при 75°C (в сушильной печи)

35 мин при 25°C (при комнатной температуре)

- **Техническая информация:** Клей на полиуретановой основе (водная дисперсия) двухкомпонентный (требуется смешивание с отвердителем FOREBOND 88ACT).

#### FOREBOND 88

*Состав летучих субстанций (%)*

42±2

*Вязкость (mPa.s при 25°C):*

1500±800

*Смесь с отвердителем FOREBOND 88ACT (\*)*

100 кг FOREBOND 88 + 5 кг FOREBOND 88ACT

*Жизнеспособность смеси*

8 часов

*Открытое время после сушки*

примерно 4 часа

*Температура реактивации*

50±10°C

*Время сшивки*

От 48 до 72 часов при комнатной температуре (20°C, 50% HR)

*Термостойкость*

От -40°C до +120°C

*(\*) Рабочие параметры могут варьироваться в зависимости от типа материалов (качество, вес, толщина), структуры композиционного материала и времени, предусмотренного для технологического процесса. Поэтому просим Вас подобрать наиболее подходящее решение вместе с нашими техниками в соответствии с Вашими потребностями.*

---

**➤ Обращение и хранение:**

Смесь FOREBOND 88 + FOREBOND 88ACT содержит изоцианаты; необходимо придерживаться рекомендаций по технике безопасности, изложенные в листе безопасности.

FOREBOND 88 – продукт на водной основе; избегать замораживания, в противном случае далее не может использоваться.

Избегать прямого воздействия солнечных лучей и температуры выше 35°C, так как тепло может породить налет на поверхности, который в последствии может забить фильтры в линии для распыления клея.

Хранить вдали от огня и искр; избегать загрязнения воды.

*Температура хранения*

От 5°C до 35°C (в сухом проветриваемом помещении, НЕ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ)

*Срок хранения*

6 месяцев (при вышеуказанных условиях)

12 месяцев для отвердителя FOREBOND 88ACT

---