



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

FLEXAN .1 OP

FLEXAN .1 OP –упругоэластичный экструдированный материал для подносков и задников с одной стороны из нетканого текстильного полотна. Стандартная версия с односторонним термопластичным покрытием (OP).

Материал подходит для производства мужской, женской и детской обуви, где требуется сохранение и возврат формы в процессе носки (эффект «пинг-понг»)

<i>Марка</i>	<i>Толщина, мм</i>	<i>Допустимое отклонение, мм</i>
FLEXAN 31/OP	0,53	$\pm 0,07$
FLEXAN 41/OP	0,63	$\pm 0,07$
FLEXAN 51/OP	0,78	$\pm 0,07$
FLEXAN 61/OP	0,87	$\pm 0,07$
FLEXAN 71/OP	0,97	$\pm 0,07$

Способ применения.

Материал с термоклеевым покрытием должен приклеивать с помощью машины горячего прессования при температуре 120-140 °С и под давлением атмосферы в течение 4-7 секунд, в зависимости от типа материала верха.

Рекомендуется горячая реактивация перед затяжкой верха.